

**Hunton Vindtett™****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asfaltimpregnert porøs trefiberplate, som kan brukes som vindsperre og underkledning i varmeisolerete trehuskonstruksjoner.

Platene leveres i fire ulike tykkelser; 12, 15, 19 og 25 mm og kan leveres med rette kanter på alle fire sider eller med 20 mm fals på langsiden. Platene leveres med standard bredde 1200 mm. Standard lengder er 2440 mm og 2740 mm. Plater i andre formater kan leveres på bestilling.

**Inneholder:** Trefiber: 72,8%, vann: 8%, råasfalt: 11,3%, makulatur: 5,83%, alun: 0,84%, bentonitt: 0,68%, dynosol: 0,52%, slamex: 0,02%

**NOBB varenummer:** 24409997

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:** Asfaltimpregnert

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

**Hunton Vindtett™****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjoner har god lufting.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Paller med Hunton Vindtett™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hunton Fiber AS
<b>Postadresse</b>	Niels Ødegaards gt. 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2810 Gjøvik
<b>Telefon</b>	61 13 47 00
<b>E-post</b>	kundesenter@hunton.no
<b>Internett</b>	www.hunton.no