

DATABLAD

FILMBELAGT KRYDSFINER

Krydsfiner med phenol- eller melaminfilm på en eller begge sider.

GENERELLE TEKNISKE DATA

Filmbelagt krydsfiner er en plan plade, som består af tre eller flere lag finer limet sammen og belagt med film. Flerlags og indbyrdes vinkelret finérretning til de tilstødende lag giver en krydsfiner med styrke og formstabilitet i begge retninger, hvilket kan være en fordel ift. andre træmaterialer.

TYPER AF OVERFLADER

Afhængigt af anvendelsesformålet kan filmbelagt krydsfiner have følgende typer overflade:

Film – til brug ved betonstøbning, boliger, transport af varer, interiørdesign, børnelegepladser mv.

Net / Wire – til brug ved gulvbelægninger i transport, sættevogne, containere, scener mv.

Hexa – til brug ved gulvbelægninger i transport, sættevogne, containere, produktion af transportkasser, kasser til musikinstrumenter, scener mv.

STANDARD STØRRELSER

1250x2500mm, 2500x1250mm, 1220x2440mm, 2440x1220mm.

Standardtykkelser, mm: 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40.

Tykkelse mm	Antal lag	Gns. tykkelse mm	Min. tykkelse mm	Max tykkelse mm
6,5	5	6,4	6,1	6,9
9	7	8,8	8,8	9,5
12	9	11,8	11,5	12,5
15	11	14,8	14,3	15,3
18	13	17,6	17,1	18,1
21	15	20,4	20,0	21,0
24	17	23,2	22,9	24,0
27	19	26,2	25,2	27,0
30	21	29,0	28,1	30,0
35	25	34,0	33,5	35,5
40	29	39,5	38,8	41,2

Størrelsestolerancer er i overensstemmelse med standarden EN 315. Afvigelse i længde og bredde er $\pm 3,5$ mm.

Fixmål er muligt på forespørgsel.

LIMNING

Krydsfiner er limet med phenol-formaldehyd eller carbamid-formaldehyd harpiks og opfylder kravene af standarderne EN 13986 og EN 314-2.

Klasse af formaldehydmission – E1.

Fysiske og mekaniske egenskaber opfylder kravene i EN 13986.

FORDELE

Filmbelagt krydsfiner er slidstærkt, men let materiale, som let kan forarbejdes, har høj slidstyrke og er – med filmbelægningen og kantforseglingen - vandtæt.

Kan bruges udendørs og er modstandsdygtig over for kemikalier.

Et stort udvalg af farver og overfladetyper vil opfylde de fleste kundeforespørgsler.

WENNERTH
WOOD
TRADING