

## FSC 100% Eg Rustik

### Terrassebrædder



Botanisk familie:	Quercus spp.
Oprindelse:	Europa (Baltikum)
Varighedsklasse:	2 – Varig (DS/EN 350:2016)

Anvendelse: Udendørs terrassegulv, samt til trapper, og andre konstruktioner.

Kvalitet / Udseende: Alle slags knaster er tilladt og mindre udfaldne knaster kan forekomme. Dette kan skyldes en død knast, som løser sig ved høvling eller under transport. Splint er tilladt i mindre grad. Variationer i farver og spil er naturligt. Tørreridser og/eller vindridser forekommer i træet og kan blive forstærket, hvis træet står ubehandlet. Garvesyren i træet kan misfarve den underliggende konstruktion. Det vil typisk blive udvasket af regn.

Densitet: 700 kg /m<sup>3</sup> ved ca. 12% fugtighed

Profil: 21 x 120, 21 x 145 & 30 x 145 mm i glat/glat (dog kan der forekomme mindre høvlefejl på den ene side). Længder er faldende fra 1,50 m til 3,00 m.

Andre profiler: Kan tilbydes ved forespørgsel

Fugtighed: Ovntørret 16-18%

Vedligeholdelse: Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil, men også en mere stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie så den bibeholder sin naturlige farve og glød. Regelmæssig olie, mindsker også vindridser og revner.

For yderligere information, se venligst vores hjemmeside [www.wennerthwood.dk](http://www.wennerthwood.dk)

Tilbehør: Vi kan tilbyde propper til at dække skruhullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

Levering: Fra lager i Århus eller på afskibning

Kontakt: Ring på +45 44 94 00 45 eller på mail [info@wennerthwood.dk](mailto:info@wennerthwood.dk)